



ARSETİLE 404 FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI

Tanım:

- ARSETİLE 404 Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı, çimento esaslı, fayans, seramik yapıştırıcısında kullanılan yüksek stabiliteye sahip özel yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları:

- ✚ İç mekânlarda düşey ve yatay uygulamalarda
- ✚ Fayans ve seramiklerin banyo mutfak ve koridor gibi yerlerde yapıştırılmasında kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

- ✚ Uygulama yüzeyinin sağlam tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz ve temiz aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.
- ✚ Yüzey aderansı azaltacak her türlü yağ, kir, gres, pas ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.
- ✚ Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı +35 ° c üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.
- ✚ Bozuk yüzeyler **Repart 505 Tamir Harcı** kullanılarak düzeltilmelidir.

Karıştırma:

- 5-6 LT su bir kovaya boşaltılır. Üzerine ARSETİLE 404 FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI yavaş yavaş ilave edilirken düşük devirli el mikseri ile homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır. 3-5 dakika beklendikten sonra tekrar 2 dakika karıştırılır ve ürün hazır hale getirilir.

Uygulama yöntemi

- ✚ Uygulama rüzgâr, sıcak ve aşırı güneşli alanlarda yapılmamalı, çok emici özelliğe sahip yüzeyler de yeterli doygunluğa ulaştırıldıktan sonra işlenmelidir.
- ✚ Açık bekletme süresi 30 dk içinde kapanabilecek büyüklükte ki alana **Arsetile 404 Fayans ve Seramik yapıştırıcısı** malanın dişli tarafı ile üniforma kalınlık elde edilecek şekilde tek yönde çekilir.
- ✚ Taraklanan yüzeye yapıştırılarak seramik hafifçe bastırılır, gerekirse lastik çekiç ile uygulama tamamlanır.
- ✚ Uygun seramik veya fayans ebadına göre tavsiye edilen derz aralığı bırakılarak uygulama tamamlanır.
- ✚ Uygulamadan 24 saat **sonra Arse 101 Fuga Derz Dolgu** ürünümüzü uygulayabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Malzemenin yapısı	
Yapıştırıcının tipi	C1
Yangına tepki sınıfı	A1
Uygulama kalınlığı	Minimum 6 mm Max:12 mm
Uygulama süresi	Minimum 20 dk
Derz dolgu süresi	24 saat
Uygulandığı yerin kullanıma hazır hale geldiği süre	48 saat
Uygulama alanları	İç ve dış cephe duvar zemine karo döşemelerinde
Uygulanacak zemin sıcaklığı	+5° c +35° c
Yukardaki değerler +23±2 ° c ve %50 ±5 bağıl nem için verilmiştir.	

SARFIYAT

Arsetile 404 Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı	Karışım yoğunluğu(kg/LT)	Karışım suyu miktarı (litre)	Seramik tarağı boyutları ve sarfiyatlar (kg/m ²)			
			6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
25 kg	1,78 kg /LT	5-6 LT	5-6	6,5-7,5	7,5-8,5	8,5-9,5



AMBALAJ:

25 kg' lık Kraft torba

DEPOLAMA: Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda dondan korunarak depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



ARSEKOL